


ATELIER  
BÉCHEVEL

TAILLE DE PIERRE



S. A. S. ATELIER BÉCHEVEL  
70 chemin des Bruges  
26160 La Bâtie Rolland

## PIERRE DE BEAULIEU

ROCHE SÉDIMENTAIRE

### **ASPECT :**

CALCAIRE DE COULEUR BEIGE CARACTÉRISÉE PAR UNE POROSITÉ RELATIVEMENT ÉLEVÉE. SA MATRICE EST CONSTITUÉE DE GRAINS GROSSIERS ET ENGLOBE DE NOMBREUX BIOCLASTES. LEUR RÉPARTITION AINSI QUE LA POROSITÉ SEMBLE HOMOGÈNE.

### **COMMUNE :**

BEAULIEU (HÉRAULT)

### **CARACTÉRISTIQUES D'IDENTITE :**

MASSE VOLUMIQUE APPARENTE MOYENNE : **1940 kg/m<sup>3</sup>** NF EN 1936

POROSITÉ OUVERTE MOYENNE : 28 % NF EN 1936

RÉSISTANCE MOYENNE A LA FLEXION CHARGE CENTRÉE : 4 Mpa NF EN 12372

### **CARACTÉRISTIQUES APTITUDE A L'EMPLOI :**

RÉSISTANCE MOYENNE EN COMPRESSION : **17 Mpa** NF EN 772-1

COEFFICIENT DE CAPILLARITÉ MOYEN C1 : 160,3 g.m<sup>-2</sup>.s<sup>-0.5</sup>

COEFFICIENT DE CAPILLARITÉ MOYEN C2 : 161,7.m<sup>-2</sup>.s<sup>-0.5</sup>

USURE AU DISQUE METALLIQUE : 44,5 mm NF EN 14157

RESISTANCE AUX CYCLES DE GELIVITE : 44 cycles NF EN 12371

RÉSISTANCE À LA GLISSANCE – finition SCIEE NF EN 14231 : 81

RÉSISTANCE MOYENNE AUX ATTACHES : 700 N NF EN 13364

**EMPLOIS :** INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS, DANS LA CONSTRUCTION ET LA DÉCORATION. UTILISATION EN DALLAGE, REVÊTEMENT DE MURS, ENCADREMENT DE PORTES ET FENÊTRES, PLACAGE, MARGELLES DE PISCINE, CHEMINÉES, PLANS DE CUISINE OU SALLES DE BAINS ET CONSTRUCTION EN PIERRE MASSIVE.