


ATELIER
BÉCHEVEL

TAILLE DE PIERRE



S. A. S. ATELIER BÉCHEVEL
70 chemin des Bruges
26160 La Bâtie Rolland

PIERRE DE SEMOND

NATURE : CALCAIRE OOLITHIQUE,
ROCHE SÉDIMENTAIRE
JURASSIQUE, étage BATHONIEN
ÂGE: 165 MILLIONS D'ANNÉES

ASPECT :

CALCAIRE BIOCLASTIQUE À OOLITHES DE COULEUR BEIGE CLAIR AVEC PRÉSENCE DE VEINAGES PLUS OU MOINS PRONONCÉS, QUELQUES SPETITS TROUS, PRÉSENCE DE PETITS FOSSILES.

COMMUNE :

SEMOND (CÔTE D'OR)

CARACTÉRISTIQUES D'IDENTITE :

MASSE VOLUMIQUE APPARENTE MOYENNE : **2150 kg/m³** NF EN 1936

POROSITÉ OUVERTE MOYENNE : 20,4 % NF EN 1936

RÉSISTANCE MOYENNE A LA FLEXION CHARGE CENTRÉE : 6,3 Mpa NF EN 12372

CARACTÉRISTIQUES APTITUDE A L'EMPLOI :

RÉSISTANCE MOYENNE EN COMPRESSION : **45,3** Mpa NF EN 772-1

ABSORPTION D'EAU PAR CAPILLARITÉ PERPENDICULAIRE : 95 g (m²/s^{0,5}) NF EN 772-11

ABSORPTION D'EAU PAR CAPILLARITÉ PARALLÈLE : 85 g (m²/s^{0,5}) NF EN 772-11

USURE AU DISQUE METALLIQUE : 31,5 mm NF EN 14157

RESISTANCE AUX CYCLES DE GELIVITE : 168 cycles NF EN 12371 (EUROFINS M061817/Gel 23/11//2006)

EMPLOIS : DALLAGE ET REVÊTEMENT INTÉRIEUR OU EXTÉRIEUR, MARGELLES DE PISCINE, CHEMINÉES.