


ATELIER
BÉCHEVEL

TAILLE DE PIERRE



S. A. S. ATELIER BÉCHEVEL
70 chemin des Bruges
26160 La Bâtie Rolland

PIERRE DE LAVOUX

CALCAIRE OOLITHIQUE
ÈRE SECONDAIRE JURASSIQUE,
ÉTAGE CALLOVIEN,
ÂGE : 155 MILLIONS D'ANNÉES

ASPECT :

CALCAIRE DE COULEUR JAUNE, JAUNE CLAIR À BLANCHÂTRE, COMPACT À GRAIN FIN, TRÈS HOMOGÈNE

COMMUNE :

LAVOUX (VIENNE) À L'EST DE POITIERS

CARACTÉRISTIQUES D'IDENTITE :

MASSE VOLUMIQUE APPARENTE MOYENNE : **2026 kg/m³** NF EN 1936

POROSITÉ OUVERTE MOYENNE : 21,7 % NF EN 1936

CARACTÉRISTIQUES APTITUDE A L'EMPLOI :

RÉSISTANCE MOYENNE EN COMPRESSION : **25,1** Mpa NF EN 772-1

VITESSE MOYENNE DE PROPAGATION DU SON : 3,66km/s NF EN 14579

COEFFICIENT D'ABSORPTION D'EAU PAR CAPILLARITÉ MOYEN : 213 g/m². s^{0,5} NF EN 1925

RÉSISTANCE AUX CYCLES DE GÉLIVITÉ : **168** cycles NF EN 12371

EMPLOIS : INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS, DANS LA CONSTRUCTION ET LA DÉCORATION. UTILISATION EN DALLAGE, REVÊTEMENT DE MURS, ENCADREMENT DE PORTES ET FENÊTRES, PLACAGE, CHEMINÉES, PLANS DE CUISINE OU SALLES DE BAINS ET CONSTRUCTION EN PIERRE MASSIVE.